



TRADITION SINCE 1926

## So schön kann Buche werden



Buche kann auch etwas Besonderes sein. Gleichmäßige und dunkle Färbung ist eine Möglichkeit für eine Renaissance dieses immer noch weit verbreiteten Holzes.

Unsere Technik trägt den Eigenschaften des Holzes Rechnung und eignet sich für technisch einwandfreie Böden. Mehrschichtiges Parkett soll eine Decklage aus Buche von mindestens 3,6 mm aufweisen. Astarme Sortierungen und einwandfreie Verleimung bzw. Verklebung zum Untergrund sind Voraussetzung.

### Vorbereitung

Das Holz muss fein geschliffen (Korn 120) und glatt, sauber, fettfrei und trocken sein. Fugen müssen fachgerecht verschlossen sein.

### Schritt für Schritt

**Laugen** mit FAXE Speziallauge (1 Liter/8-10 m<sup>2</sup>)

Hinweis: Faxe Speziallauge kann für intensive Pigmentierung zusätzlich mit FAXE Combicolor eingefärbt werden (max. 10%).

- Die (ggf. eingefärbte) Lauge mit einem Laugenwischer unverdünnt in Faserrichtung des Holzes gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist.
- Nach der Trocknung wird die Oberfläche mit einem feinem Schleifgitter oder Schleifpad gereinigt und das Holz geglättet.

**Ölen** mit FAXE Coloröl Walnuß (1 Liter/10-12 m<sup>2</sup>) oder FAXE Holzbodenöl natur bei eingefärbter Lauge:

- FAXE Coloröl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Verarbeitungstemperatur min. 18° C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m<sup>2</sup> bearbeiten.

- Das Öl gleichmäßig aufrollen, 10-15 Minuten einziehen lassen, mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Gummiwischer abziehen (mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwenden).
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad (grün) verdichten, glätten und mit einem Ölsaugtuch Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche nach ca. 4 Stunden oder am Folgetag mit einem Polierpad (beige) und wenig Pflegeöl Plus natur nachpoliert (5-10 ml/m<sup>2</sup>).
- Nach einigen Stunden können Laufbereiche für einen Tag mit Tüchern oder Wellpappe geschützt betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. Die ersten 14 Tage soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

### Reinigung + Pflege:

Wir empfehlen, Faxe Ölseife oder für mehr Glanz Faxe Aktivpflege für die schonende Unterhaltsreinigung. Eine Renovierung erfolgt wie bei normal farbig geölten Böden.